



Derlage Junior Hout V.O.F.
Schoutenstraat 30,
NL 3641 HW Mijdrecht.

Tel.: 00 31 297 261012
Fax: 00 31 297 264617
Email DJRHOUT@XS4ALL.NL

Jacare

Características gerais:

Cerne marrom - pálido a marrom - amarelado - claro, distinto do alburno amarelo pálido.

Anéis de crescimento distintos, grã revesa ou ondulada, textura média a grossa, brilho moderado e cheiro imperceptível.

Densidade:

madeira pesada, com densidade a 12% de umidade 990kg/m³ e densidade verde de 1210kg/m³.

Secagem:


Muito rápida, apresentando tendência moderada a rachaduras e a torcimento fortes, no programa de secagem 3.

Trabalhabilidade:

Sera: fácil de trabalhar; plaina: fácil de trabalhar, acabamento muito ruim; lixa: fácil de trabalhar, acabamento muito ruim; torno: fácil de trabalhar, acabamento bom; fácil de trabalhar, acabamento bom. Fácil de pregar e de parafusar. Madeira fácil de faquear, gerando laminas lisas, compactas, fáceis de secar e com superfície brilhante. Recomenda-se aquecimento prévio para faquear.

Durabilidade:

Resistente ao ataque de fungos apodrecedores e altamente resistente a cupins.



Seção transversal (x 10)
Cross section (x 10)

